

Descrição

Primário/Subcapa Sintético Madeira é um produto com funções primário e/ou subcapa para aplicações em madeira no interior e exterior. As suas principais características são:

- boa capacidade de enchimento
- boa aderência
- bom espalhamento
- boa lixagem

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento	Mate
Cor:	Branco
Viscosidade (ISO 2555):	100 ± 5 UK
Teor de sólidos em peso (ISO 3251):	77 ± 2 %
Densidade (EN ISO 2811-1):	1,49 ± 0,03 g/mL
COV (Compostos Orgânicos Voláteis):	Valor limite da UE para este produto (cat A/g): 350 g/L. Este produto contém no máximo 340 g/L de COV.
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenado nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 °C.

CERTIFICADOS E ENSAIOS

"Qualidade do ar interior", de acordo com a regulamentação Francesa (ISO 16000): Classe A+

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Madeiras novas: Preparar a madeira de modo que se apresente isenta de poeiras, gorduras e outros contaminantes. Lixar a madeira no sentido das fibras com lixa de papel grão médio.

Madeiras anteriormente pintadas: Se a pintura se encontrar em bom estado, lixar e efectuar uma limpeza cuidadosa com o Diluente Sintético, para remover gorduras ou produtos de manutenção anteriormente empregues. Se a pintura não se encontrar em bom estado, removê-la por raspagem cuidadosa da madeira ou por meio de pistola de calor. Proceder de seguida como para madeiras novas.

APLICAÇÃO

Condições ambientais:	Temperatura ambiente - superior a 5 °C Humidade relativa - inferior a 75% Humidade do suporte - 8 a 12 % Temperatura do suporte - 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho Não aplicar o produto sobre suportes muito quentes por exposição ao sol.
Processo de aplicação:	Trincha, rolo pêlo curto ou pistola convencional
Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	Pronto a aplicar
Número de demãos:	2 demãos (madeiras novas) 1 demão (madeiras anteriormente aplicadas)

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.

Revisão: Junho 2023

Rendimento prático:	7 - 8 m ² /L por demão (dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação)
Tempo secagem: (20 °C e 60 % de humidade relativa)	Superficial – 2 a 3 horas Repintura – cerca de 24 horas A ocorrência simultânea de baixa temperatura e elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos

OBSERVAÇÕES

Como acabamento aplicar um esmalte alquídico convencional, de acordo com o respectivo boletim técnico.

SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE

Recomenda-se a leitura do rótulo da embalagem e da ficha de segurança do produto.

É aconselhável verificar periodicamente o estado de actualização do presente Boletim Técnico. A CIN assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações constantes dos respectivos boletins técnicos. Os conselhos técnicos prestados pela CIN, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente indicativos, dados de boa-fé e constituem o seu melhor conhecimento, atento o estado actual da técnica, não podendo, em caso algum, responsabilizá-la. As reclamações apenas serão aceites relativamente a defeitos de fabrico ou não conformidades com a nota de encomenda. A única obrigação que incumbe à CIN será, respectivamente, a substituição ou devolução do preço já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa ou de reposição da encomenda, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos. Todas as nossas vendas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, cuja leitura aconselhamos.